(*) Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC

# Informe de ensayo Nº: B1905-TXA-02

# Proyecto Nº: 077594

**Hoja nº 1 de 2**

**Fecha Recepción Laboratorio:** 20/11/2018
**Fecha Inicio de Ensayos:** 20/11/2018
**Fecha Final de Ensayos:** 15/01/2019

**Muestra/s:** ARIDOS CONTROL DE PRODUCCIÓN

**Destinatario:**

**TXARAKA KONTENEDOREAK, S.L.**
**Polígono industrial Ibur-erreka, parcela UEU.**
**48250 ZALDIBAR (BIZKAIA)**
**ATT. D. JOSU BERGARECHE**

**Tipo de muestra:** MUESTRA Nº 2

**Recogida por:** Entregada por el cliente en TECNALIA
**Fecha de recogida:** 20/11/2018
**Nº Muestras:** 1

## ENSAYOS PARA DETERMINAR LAS PROPIEDADES GEOMÉTRICAS DE LOS ÁRIDOS. PARTE 1: Determinación de la granulometría de las partículas. Método del tamizado, UNE-EN 933-1:2012




| TAMAÑOS (mm) | 63 | 40 | 31,5 | 20 | 16 | 14 | 12,5 | 10 | 8 | 6,3 | 4 | 2 | 1 | 0,5 | 0,25 | 0,063 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUESTRA Nº 2 (% Pasa) | 100 | 70 | 54 | 37 | 32 | 30 | 28 | 24 | 22 | 18 | 12 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0,3 |

Continúa en la página siguiente...

Razón Social / FUNDACIÓN TECNALIA RESEARCH & INNOVATION Nº F-69 Registro de Fundaciones del Gobierno Vasco CIF G48975767

## DETERMINACIÓN DEL EQUIVALENTE DE ARENA, UNE-EN 933-8:2012+A1:2015/1M:2016

| EQUIVALENTE DE ARENA (SE) (%) |
|---|
| 60 |

Derio, 17 de enero de 2019

LUCÍA GÓMEZ
Jefe Laboratorio de Materiales

FÉLIX RODRÍGUEZ
Responsable Técnico Ensayo

Laboratorio inscrito en Julio de 2010 en el Registro General del CTE, sección 5-1: PVS-L-013 en las áreas EHA B+C(1,2,3,4,5,6,7); GTL B; VSG B; C(9,10,11,12); EAP B; EAS B.

Notas: - La incertidumbre asociada a las determinaciones está a disposición del cliente en nuestros laboratorios.
- Este informe no podrá ser reproducido sin la autorización expresa de FUNDACIÓN TECNALIA R&I, excepto cuando lo sea de forma íntegra.
- Los resultados del presente informe conciernen, única y exclusivamente al material ensayado.